
ProGold Epoxy Pasta

OMSCHRIJVING	Oplosmiddelvrije, tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy.
GEBRUIKSDOEL	Herstellen van aangetast hout. Het afdichten van openstaande houtverbindingen, scheuren en gaten.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Uitstekende hechting. - Watervast. - Krimpvrij. - Gemakkelijk mengbaar. - Mengcontrole door verschillend gekleurde componenten. - Zeer gemakkelijk verwerkbaar. - Goed modelleerbaar. - Schuurbaar en bewerkbaar na doorharding. - Overschilderbaar met oplosmiddelhoudende en watergedragen verven.
KLEUR	Component A: wit. Component B: geel. Gemengd product: beige.
VERPAKKING	Koker van 265 ml (basis en verharder in 1 koker).
BASISGEGEVENS	Gemengd product Dichtheid : ca. 1,4 kg/dm³ Percentage vaste stof : 100 vol.% Laagdikte minimaal : 5 mm Componenten Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden. Vlampunt : component A 150°C component B 100°C Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V Schuurbaar na : ca. 16 uur Overschilderbaar na : ca. 16 uur Alvorens over te schilderen, de gerepareerde delen eerst schuren. Volledig uitgehard na : ca. 7 dagen
VERBRUIK	Afhankelijk van ondergrondconditie, applicatiemethoden en dergelijk ca. 1,4 kg/dm ³

ProGold Epoxy Pasta

VERWERKINGS- CONDITIES

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en drogingsproces tussen 10°C en 35°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.

ONDERGROND- CONDITIE

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.

SYSTEMEN

Herstellen van aangetast hout

- Aangetast hout (inclusief 5 mm van het aangrenzende gezonde hout) volledig verwijderen door middel van frezen. Het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Epoxy Pasta.

Afdichten van openstaande houtverbindingen en/of scheuren

- Openstaande houtverbindingen en scheuren uitfrezen. het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Epoxy Pasta.

Noot

Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Mengverhouding

1 volumedeel component A : 1 volumedeel component B.

Menginstructie

Component A en B zorgvuldig mengen tot homogeen. Meng op een vlakke, harde ondergrond, bijvoorbeeld een boardplaat.

Potlife (verwerkingstijd) bij 65% R.V.

bij 20°C ca. 30 minuten

Gereedschap

Plamuurmes, rij en dergelijke.

Verdunning

Product mag niet verdund worden.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met Sigma verdunning 90-53.

ProGold Epoxy Pasta

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van ProGold Epoxy Pasta.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74
e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.