

---

# ProGold Houtimpregneer

---

Sigma Coatings BV

1/2

mei 2006

## OMSCHRIJVING

Oplosmiddelvrije, laag viskeuze, tweecomponenten impregneer op basis van gemodificeerde epoxy.

## GEBRUIKSDOEL

Hechtlaag tussen hout en ProGold Epoxy Pasta  
Hechtlaag tussen hout en ProGold Quickrepair.  
Het afdichten van poreuze ondergronden, zoals kops hout, ter voorkoming van vochtopname door capillaire werking.

## VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Goed penetratievermogen.
- Herkenbare kleurindicator.
- Eenvoudig te verwerken.
- Bevat geen fungiciden.
- Watervast.
- Oplosmiddelvrij, dus 100% werkzaam product.

## KLEUR

Blauw.

## VERPAKKING

Set van twee plastic flesjes (100 ml per flesje)

## BASISGEGEVENS

### Gemengd product bij 20°C en 65% R.V

Dichtheid : ca. 1,1 kg/dm<sup>3</sup>  
Percentage vaste stof : 100 vol.%  
Aanbrengen reparatiemassa na : Na 30 minuten, nat in nat  
Overschilderbaar met zichzelf na : 24 uur. Alvorens een volgende laag aangebracht kan worden, eerst schuren.  
Volledig uitgehard na : ca. 7 dagen

### Componenten

Houdbaarheid : tenminste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats.  
Vlampunt : component A > 65°C  
component B > 65°C

## VERBRUIK

Afhankelijk van ondergrondconditie ca. 250 g/m<sup>2</sup>.

## VERWERKINGS- CONDITIES

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en drogingsproces tussen 10°C en 30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.  
De ondergrondtemperatuur dient min. 3°C boven het dauwpunt te liggen.

## ONDERGROND- CONDITIE

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.

---

# ProGold Houtimpregneer

---

Sigma Coatings BV

2/2

mei 2006

## SYSTEMEN

### Herstellen van aangetast hout

- Aangetast hout (inclusief 5 mm van het aangrenzende gezonde hout) volledig verwijderen door middel van frezen. Het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Epoxy Pasta.

### Afdichten van openstaande houtverbindingen en/of scheuren

- Openstaande houtverbindingen en scheuren uitfrezen. Het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Quickrepair of ProGold Epoxy Pasta.

### Reparatie van kleine beschadigingen in hout (reparaties tot 10 mm)

- Beschadigd hout verwijderen. Het hout schuren tot op het gezonde hout.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Quickrepair.

### Noot

Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

### Mengverhouding

1 volumedeel component A : 1 volumedeel component B.

### Menginstructie

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot homogeen.

### Potlife (verwerkingstijd) bij 65% R.V.

bij 20°C ca. 20 minuten

### Gereedschap

Kwast.

### Verdunning

Product mag niet verdund worden.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met Sigma verdunning 90-53.

## VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van ProGold Houtimpregneer.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74  
e-mail: [info@progold.nl](mailto:info@progold.nl), website: [www.progold.nl](http://www.progold.nl).

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.