
ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel

OMSCHRIJVING	Reparatie- en uitvlakmiddel voor binnen op basis van gips-kunststof.
GEBRUIKSDOEL	Voor het uitvlakken van metselwerk, beton, cellenbeton, stucwerk. Het opvullen van gaten, scheuren en oneffenheden in muren en plafonds. Opvullen van aansluitnaden bij gipsplaten.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Hoge vulkracht.- Klinkt niet in.- Blijft scheurvrij.- Gemakkelijk verwerkbaar.- Goed overschilderbaar.
KLEUR	Wit.
VERPAKKING	Plastic emmer van 5 kg en 10 kg.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 20°C en 65% R.V Dichtheid : ca. 1,0 kg/dm ³ gebruiksklare mortel ca. 1,5 kg/dm ³ Laagdikte : kan in elke gewenste laagdikte aangebracht worden. Hard na : ca. 1 uur Overschilderbaar na : ca. 24 uur Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot max. 12 maanden. Vlampunt : Niet van toepassing
FYSISCH GEGEVENS	Drukvastheid : na 28 dagen ca. 9 N/mm ² Buigbelasting : na 28 dagen ca. 4 N/mm ² pH-waarde : ca. 8
VERBRUIK	Indicatie: ca. 1 kg/m ² per mm laagdikte.
ONDERGROND-CONDITIE	Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen), draagkrachtig en vrij van verontreinigingen.
VERWERKINGS-CONDITIE	Tijdens applicatie en uitharding dient de ondergrond- en omgevings-temperatuur boven 5°C te zijn. Relatieve vochtigheid max. 85%.

ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Minerale ondergrond
- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschilfers verwijderen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Mengverhouding
1 deel leidingwater : 2 delen poeder.

Menginstructie
Doe in een mengemmer het leidingwater. Voeg vervolgens al roerende het poeder aan het leidingwater. Meng krachtig tot een klontvrije mortel ontstaat. Na een wachttijd van 2 tot 3 minuten nogmaals krachtig roeren.

Verwerkingstijd
30 minuten bij 20°C

Applicatiemethode
De mortel met behulp van een plamuurmes opzetten en strak afwerken. Bij grotere oppervlakken de mortel aanbrengen met een roestvast stalen spaan en afwerken met breed Zweeds mes strak.

Aanbevolen gereedschap:
- ProGold Plamuurmes.
- ProGold Spackmes (Zweeds mes)

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74
e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.