
ProGold Epoxy Pasta

OMSCHRIJVING Oplosmiddelvrije, tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy.

GEBRUIKSDOEL Herstellen van aangetast hout.
Het afdichten van openstaande houtverbindingen, scheuren en gaten.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Uitstekende hechting.
- Watervast.
- Krimpvrij.
- Gemakkelijk mengbaar.
- Mengcontrole door verschillend gekleurde componenten.
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar.
- Goed modelleerbaar.
- Schuurbaar en bewerkbaar na doorharding.
- Overschilderbaar met oplosmiddelhoudende en watergedragen verven.

KLEUR Component A: wit.
Component B: geel.
Gemengd product: beige.

VERPAKKING Koker van 280 ml (basis en verharder in 1 koker).

BASISGEGEVENS Gemengd product bij 20°C en 65% R.V

Dichtheid	: ca. 1,4 kg/dm ³
Percentage vaste stof	: 100 vol.%
Schuurbaar na	: ca. 16 uur
Overschilderbaar na	: ca. 16 uur
	Alvorens over te schilderen, de gerepareerde delen eerst schuren.
Volledig uitgehard na	: ca. 7 dagen
Componenten	
Houdbaarheid	: tenminste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats.
Vlampunt	: component A 150°C component B 100°C

VERBRUIK Afhankelijk van ondergrondconditie, applicatiemethoden en dergelijk
ca. 1,4 kg/dm³

VERWERKINGS-CONDITIES Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en drogingsproces tussen 10°C en 35°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.

ProGold Epoxy Pasta

ONDERGROND- CONDITIE

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.

SYSTEMEN

Herstellen van aangetast hout

- Aangetast hout (inclusief 5 mm van het aangrenzende gezonde hout) volledig verwijderen door middel van frezen. Het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Epoxy Pasta.

Afdichten van openstaande houtverbindingen en/of scheuren

- Openstaande houtverbindingen en scheuren uitfrezen. het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Epoxy Pasta.

Noot

Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Mengverhouding

1 volumedeel component A : 1 volumedeel component B.

Menginstructie

Component A en B zorgvuldig mengen tot homogeen. Meng op een vlakke, harde ondergrond, bijvoorbeeld een boardplaat.

Potlife (verwerkingstijd) bij 65% R.V.
bij 20°C ca. 30 minuten

Gereedschap

Plamuurmes, rij en dergelijke.

Verdunning

Product mag niet verdund worden.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met Sigma verdunning 90-53.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van ProGold Epoxy Pasta.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74
e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.