
ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel

OMSCHRIJVING	Lichtgewicht, pasteus vulmiddel voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Voor het in één keer vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gipskarton wanden en plafonds. Voor het repareren van krimpscheuren en barsten in minerale ondergronden, zoals stucwerk, beton en sierpleister. Niet geschikt voor langdurige waterbelasting en bewegingsvoegen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Lichtgewicht.- Snel en eenvoudig te verwerken.- Zeer snelle droging.- Vrijwel krimpvrij.- Na uitharding goed schuurbaar.- Zeer snel overschilderbaar.
KLEUR	Wit.
VERPAKKING	Plastic pot van 1 liter. Plastic emmer van 5 liter.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 20°C en 65% R.V. Dichtheid : ca. 0,57 kg/dm ³ Laagdikte : maximaal 2 cm Overschilderbaar na : 10-20 minuten Afbindtijd : 3-4 mm per 24 uur Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : Niet van toepassing
VERBRUIK	Afhankelijk van de reparatie.
ONDERGROND-CONDITIE	Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen), draagkrachtig en vrij van verontreinigingen.
VERWERKINGS-CONDITIES	Tijdens applicatie en droging mag de ondergrond- en omgevings-temperatuur niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +40°C. Relatieve vochtigheid max. 85%

ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar. Desgewenst enkele druppels leidingwater toevoegen om het vulmiddel wat smeüiger te maken.

Applicatiemethode

Met een plamuurmes aanbrenge.

Vervolgens met een benat plamuurmes op benatte plakspaan strijkend en onder uitoefening van weinig druk afwerken.

Voor sommige toepassingen kan na droging een extra afwerking nodig zijn.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel.

AANVULLENDE GEGEVENS

Overschilderen

Het overschilderen met hooggepulde dispersieverven kan leiden tot barstvorming van de verf.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74
e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.