
ProGold PE Diepvuller

OMSCHRIJVING	Tweecomponenten mesplamuur op basis van polyesterhars.
GEBRUIKSDOEL	Voor het uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en beschadigingen in metaal en polyester.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Kan in één bewerking in een zeer dikke laag worden aangebracht.- Zeer snelle uitharding.- Zeer dichte structuur.- Krimpt vrijwel niet tijdens de uitharding.- Zeer gemakkelijk schuurbaar.- Goed overschilderbaar.
KLEUR	Basiscomponent: lichtgrijs. Verharder: rose. Gemengd: lichtgrijs.
VERPAKKING	Blik basis en tube met verharder, samen 2 kg. Blik basis en tube met verharder, samen 800 g.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 20°C en 65% R.V. Dichtheid : ca. 2,0 kg/dm ³ Schuurbaar na : ca. 15 minuten Overschilderbaar na : ca. 12 uur Uitgehard na : ca. 24 uur Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot max. 12 maanden. De geopende tube verharder is 3 maanden houdbaar bij gebruik van het rode afsluitdopje. Vlampunt : 34°C
VERWERKINGS-CONDITIES	Tijdens applicatie en uitharding dient de ondergrond- en omgevings-temperatuur tussen +5°C en +25°C te zijn.
ONDERGROND-CONDITIE	Ondergronden dienen schoon, droog en stofvrij te zijn. Metalen en polyester goed schuren, zodat roest en/of eventuele verontreinigingen verwijderd worden. Ondergrond daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek en een ProGold Allesreiniger. Na gebruik van ProGold Allesreiniger altijd nawassen met leidingwater.

ProGold PE Diepvuller

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Mengverhouding
Aan de basiscomponent 2 à 3% verharder toevoegen.

Menginstructie
Meng beide componenten met een plamuurmes tot een egale kleur wordt verkregen.

Verwerkingstijd
4-6 minuten bij 20°C

Gereedschap
Plamuurmes.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van ProGold PE Diepvuller.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74
e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.