
ProGold Afbijt Groen

OMSCHRIJVING	Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar, methyleenchloridevrij, pasteus afbijtmiddel voor binnen en buiten.
GEBRUIKSDOEL	Het verwijderen van verflagen op basis van alkydhars en watergedragen bindmiddelen, Het verwijderen van sierpleister, glasweefsel en lijmen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Aan te brengen met kwast, roller of airless-spuit.- Druipt niet van muren en plafonds af.- pH-neutraal- Bevat geen zuren, logen, gevaarlijke stoffen, paraffine of conserveringsmiddelen.
VERPAKKING	Blik van 1 liter en 5 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,1 kg/dm ³ Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden. Vlampunt : > 95°C
VERWERKINGS-CONDITIES	Minimale ondergrond- en omgevingstemperatuur: 0°C.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	Gereedschap Geadviseerd wordt de ProGold afbijtkwast. Proefvlak Aanbevolen wordt eerst een proefvlak aan te brengen om de werking te testen. Verwerkingsaanwijzing <ul style="list-style-type: none">- Het afbijtmiddel oproeren om de juiste dikte te verkrijgen.- Het afbijtmiddel ruim opbrengen. De laagdikte van het afbijtmiddel dient hoger te zijn dan die van de te verwijderen verflaag.- Vervolgens het afbijtmiddel in laten werken. De inwerktijd is afhankelijk van het type verf dat verwijderd moet worden en/of de laagdikte. Indicatie inwerktijd: Alkydharsverven en watergedragen acrylaatverven: 15-45 minuten Sierpleister: binnen 2-4 uur, buiten minimaal 12 uur. Glasweefsel: 30-60 minuten. <ul style="list-style-type: none">- De opgeweekte verf verwijderen door middel van afsteken met een steekmes of plamuurmes, borstel of hogedrukspuit (60-90°C).- Soms kan het nodig zijn de behandeling te herhalen.- Afgebeten resten apart opvangen.

ProGold Afbijt Groen

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Nabewerking
Het afgebeten oppervlak naspoelen met ProGold Allesreiniger.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van ProGold Afbijt Groen.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74
e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.