
ProGold Poriënvuller

OMSCHRIJVING	Elastische poriënvuller op basis van watergedragen bindmiddel.
GEBRUIKSDOEL	Het afdichten van poriën en kleine oneffenheden in hout ter voorkoming van blaasvorming bij afschilderen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Snelle droging.- Makkelijk te verwerken.- Overschilderbaar met verven op basis van watergedragen acrylaat en oplosmiddelhoudende alkydhars.
KLEUREN	Bruin en wit.
VERPAKKING	Tube van 250 ml.
BASISGEGEVENS	<p>Bepaald bij 23°C en 50% R.V.</p> <p>Dichtheid : ca. 0,8 kg/dm³</p> <p>Overschilderbaar : na 15 minuten</p> <p>Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot 12 maanden na productiedatum.</p> <p>Vlampunt : niet van toepassing</p>
ONDERGROND	<p>Materiaal Geground hout.</p> <p>Conditie Schoon en droog.</p> <p>Temperatuur Minimaal 5°C Maximaal 40°C</p> <p>Voorbehandeling Schoon en vetvrij.</p> <p>Reiniging gereedschap Leidingwater.</p>
SYSTEEM	<p>Houtwerk voorzien van grondverf of verfsysteem</p> <ul style="list-style-type: none">- Grondig reinigen en schuren.- ProGold Poriënvuller aanbrengen op de ondergrond en verdelen met PALU afstrijkrubber (plamuurrubber) totdat alle poriën zijn opgevuld.- Overtollig materiaal verwijderen met een natte spons. Zorg ervoor dat alleen de poriën gevuld zijn en er geen dunne laag achterblijft op de verflaag.- Licht matteren met Scotch-Brite.- Na droging voor- en/of aflakken met gekozen verfsysteem

ProGold Poriënvuller

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie informatieblad 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van ProGold Poriënvuller

AANVULLENDE GEGEVENS

Overschilderen
ProGold Poriënvuller is over te schilderen, zowel met producten op basis van acrylaatdispersie als op basis van alkydhars.

Voor een optimale hechting van de verf is het aanbrengen van een eerste laag binnen 1 dag gewenst. De hechting dient in het algemeen pas na minimaal 14 dagen drogen te worden beoordeeld. Wanneer er niet binnen 1 dag wordt overgeschilderd is aan te bevelen de ProGold Poriënvuller en de aangrenzende vlakken vooraf te schuren met Scotch-Brite.

REFERENTIES

Documentatieblad	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.