
ProGold Quickrepair

OMSCHRIJVING	Snel uithardende, oplosmiddelvrije, tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy.
GEBRUIKSDOEL	Het repareren/uitvlakken van kleine beschadigingen en dergelijke. Het afdichten van openstaande houtverbindingen en scheuren.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Uitstekende hechting op diverse houten ondergronden.- Gemakkelijk te verwerken en 'glad af te messen'.- Te verwaarlozen hardingskrimp.- Schuurbaar na 30 minuten.- Bestand tegen water, oliën, vetten en diverse chemicaliën.- Goed overschilderbaar.
KLEUR	Crème / wit.
VERPAKKING	Koker van 265 ml (basis en verharder in 1 koker).
BASISGEGEVENS	<p>Gemengd product</p> <p>Dichtheid : ca. 1,3 kg/dm³</p> <p>Percentage vaste stof : 100 vol.%</p> <p>Aanbevolen laagdikte : 1 tot 10 mm</p> <p>Componenten</p> <p>Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.</p> <p>Vlampunt : component A 151°C component B 100°C</p> <p>Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V</p> <p>Schuurbaar na : ca. 30 minuten (bij een laagdikte van 5 mm)</p> <p>Overschilderbaar na : ca. 30 minuten (bij een laagdikte van 5 mm). Alvorens over te schilderen, de gerepareerde delen eerst schuren.</p> <p>Volledig uitgehard na : ca. 7 dagen</p>
VERBRUIK	Bij een laagdikte van 1 mm ca. 1,3 kg/m ² (afhankelijk van ondergrond- conditie, applicatiemethoden en dergelijke).
VERWERKINGS- CONDITIES	Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en drogingsproces tussen 10°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.

ProGold Quickrepair

ONDERGROND- CONDITIE

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.
Het schuren van de ondergrond is aan te bevelen.

SYSTEMEN

Afdichten van openstaande houtverbindingen en/of scheuren

- Openstaande houtverbindingen en scheuren uitzfreen. het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Quickrepair.

Reparatie van kleine beschadigingen in hout (reparaties tot 10 mm)

- Beschadigd hout verwijderen. Het hout schuren tot op het gezonde hout.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Quickrepair.

Noot

Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Mengverhouding

1 volumedeel component A : 1 volumedeel component B.

Menginstructie

Component A en B zorgvuldig mengen tot homogeen.

Meng op een vlakke, harde ondergrond, bijvoorbeeld een boardplaat.
Let op verwerkingstijd.

Potlife (verwerkingstijd) bij 65% R.V.
bij 20°C ca. 10 minuten

Gereedschap

Plamuurmes.

Verdunning

Product mag niet verdund worden.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met Sigma verdunning 90-53.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van ProGold Quickrepair.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74
e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.