
ProGold Spackspray

OMSCHRIJVING	Sneldrogende structuurspray voor binnen op basis van gemodificeerde kunstharstdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het bijwerken van beschadigde spackafwerkingen op wanden en plafonds. Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, gipsplaat en stucwerk.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Mooie spackstructuur.- Snelle droging.- Overschilderbaar met binnenmuurverven.
KLEUR EN GLANS	Wit. Mat.
VERPAKKING	Spuitbus van 400 ml.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,3 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 50 vol. % Houdbaarheid : 2 jaar na productiedatum bij temperaturen tussen 5°C en 35°C in gesloten verpakking. De houder staat onder druk, bescherm de spuitbus tegen direct zonlicht. Vlampunt : -42°C Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Stofdroog na : ca. 30 minuten* Overschilderbaar na : ca. 1 uur* * De droogtijden zijn mede afhankelijk van de laagdikte. Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de doordroging.
PRAKTISCH RENDEMENT	Circa 1,5 m ² /spuitbus.
ONDERGROND-CONDITIE	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Een goede indicatie of een ondergrond wel of niet geschilderd kan worden, geeft de Protimeter. Er kan geschilderd worden als de groene led brandt. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

ProGold Spackspray

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 15°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.

SYSTEEM

Bijwerken van met Spack behandelde plafonds en wanden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Gaten en oneffenheden repareren met ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel of ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met een geschikt voorstrijk- of fixeermiddel.
- Plaatsen met doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals nicotine en waterkringen, isoleren met ProGold Isoleerspray.
- Bijwerken met ProGold Spackspray.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

De spuitbus dient een temperatuur te hebben van minimaal 15°C.

Schud de spuitbus. Nadat de kogel wordt gehoord, nog minimaal 1 minuut doorschudden. Tijdens het gebruik regelmatig schudden.

Spuitafstand 25-30 cm. Door het variëren van de spuitafstand en de diepte van het indrukken van de spraykop is het mogelijk om zowel grove als fijne structuren te spuiten.

Na gebruik de spuitbus omkeren en spraykop schoonspuiten.

Aanwijzing

Doordat het materiaal tijdens de droging iets slinkt, is het raadzaam de structuur iets grover aan te brengen. Indien meerdere lagen noodzakelijk zijn, wordt geadviseerd ten minste 10 minuten te wachten alvorens een volgende laag ProGold Spackspray aan te brengen.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van ProGold Spackspray.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74
e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.