

Kenmerkenblad

ProGold Overschilderbaar Vliesbehang

Omschrijving	Gladde en gestructureerde muurbekleding waarop diverse Sigma afwerkingen aangebracht worden.
Gebruiksdoel	Het afwerken van wanden in woningen en openbare gebouwen, zoals hotels, kantoren, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Kan worden toegepast op vlakke en gladde ondergronden, zoals vlak en glad gepleisterde minerale ondergronden en reeds met muurverf behandelde ondergronden.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Maatvast.• Eenvoudig aan te brengen.• Stoot- en slagvast.• Overbrugt kleine scheuren en barsten.• Naadloos te verwerken.• Bij verwerking geen irritatie.• Overschilderbaar met dispersiemuurverven.• Moeilijk ontvlambaar.
Dessins	37 dessins met fraaie structuurlaag (breedte 106 cm, lengte 25 m). 1 kwaliteit zonder structuurlaag (breedte 100 cm, lengte 25 m).
Kleuren en glans	Afhankelijk van het product waarmee het ProGold Overschilderbaar Vliesbehang wordt afgewerkt. De voor afwerking in aanmerking komende producten zijn aangegeven onder de rubriek 'systemen'.
Houdbaarheid	Droog opslaan bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C.
Ondergrond- condities	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Verwerkings- condities	In verband met de lijm en de aan te brengen verflaag moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie (afvoer van vochtige lucht) tijdens het drogingsproces.

Kenmerkenblad

ProGold Overschilderbaar Vliesbehang

Systemen

VOORBEHANDELING

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschilferen verwijderen.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria 'stukadoorwerk binnen': afhankelijk van het gekozen dessin Groep 0 of 1.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Sigmafix Universal

SYSTEEM MET VLIESBEHANG

Vliesbehang met structuurlaag en muurverfafwerking

- ProGold Glasweefslijm 2000 aanbrengen.
- ProGold Overschilderbaar Vliesbehang met structuurlaag strak en stotend plakken.
- Na droging afwerken met één laag Sigmatex Superlatex Matt, één laag Sigmatex Superlatex Satin, één laag Sigmatex Superlatex Semi-Gloss, twee lagen Sigmapearl Clean Matt of twee lagen Sigmapearl Clean Satin.

Noot:

In verband met de dekking kan het nodig zijn een tweede laag Sigmatex Superlatex Matt, Satin of Semi-Gloss aan te brengen.

Voor het bereiken van een optimale glans, reinigbaarheid en schrobvastheid, kan eveneens een tweede laag noodzakelijk zijn.

Vliesbehang met structuurlaag en metallic afwerking

- ProGold Glasweefslijm 2000 aanbrengen.
- ProGold Overschilderbaar Vliesbehang met structuurlaag strak en stotend plakken.
- Een dekkende grondlaag Sigmatex Superlatex Matt aanbrengen in kleur afgestemd op die van de afwerking.
- Het geheel afwerken met twee lagen Sigmulto Metallic Satin.

Vliesbehang zonder structuurlaag met muurverfafwerking

- ProGold Glasweefslijm 2000 aanbrengen.
- ProGold Overschilderbaar Vliesbehang zonder structuurlaag strak en stotend plakken.
- Na droging afwerken met twee lagen Sigmatex Superlatex Matt, Sigmatex Superlatex Satin, Sigmatex Superlatex Semi-Gloss, Sigmapearl Clean Matt of Sigmapearl Clean Satin.

Vliesbehang zonder structuurlaag en metallic afwerking

- ProGold Glasweefslijm 2000 aanbrengen.
- ProGold Overschilderbaar Vliesbehang zonder structuurlaag strak en stotend plakken.
- Een dekkende grondlaag Sigmatex Superlatex Matt aanbrengen in kleur afgestemd op die van de afwerking.
- Het geheel afwerken met twee lagen Sigmulto Metallic Satin.

Kenmerkenblad

ProGold Overschilderbaar Vliesbehang

Systemen

Opmerking

- Toepassing van andere lijmsorten en/of muurverven dan hierboven genoemd, kan aanleiding geven tot defecten. Voor technische informatie over de lijm; zie kenmerkenblad van ProGold Glasweefsellijm 2000.

Instructies voor gebruik

Lijmtechniek

- Het vliesbehang afsnijden met een scherp mes of eventueel afknippen op kamerhoogte plus overlengte (houdt rekening met patroon).
- ProGold Glasweefsellijm 2000 met de ProGold Verfrol Micronyl of ProGold Verfrol Microfibre over de breedte van 1 tot 2 banen gelijkmatig op de wand aanbrengen. Verbruik 130-230 g/m².
- De eerste baan langs een uitgezette loodlijn aanbrengen en met de ProGold Behangaandrukrol voorzichtig en gelijkmatig aanduwen en luchtblazen vanuit het midden naar de zijkant toe verwijderen.
- De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden.
- Voor de volgende banen geldt dezelfde werkwijze. Elke baan wordt stotend geplakt (rand tegen rand). De banen zodanig aanbrengen dat het patroon netjes op elkaar aansluit. Indien er geen patroon aanwezig is, dan kunnen de banen over elkaar worden geplakt en dubbel door gesneden worden.

Uitwendige hoeken

- Het vliesbehang zo verlijmen dat de naad minstens 10 cm om de hoek komt.
- Vervolgens met een aandrukspatel het vliesbehang aandrukken zodat deze strak om de hoek aangebracht wordt.
- Het kan noodzakelijk zijn om daarna de baan loodrecht af te snijden omdat de hoeken soms niet voldoende recht zijn.
- Het is ook mogelijk de banen met een overlap van minimaal 5 cm aan te brengen en daarna met een licht golvende beweging dubbel door te snijden. Na het snijden de losse strookjes verwijderen en beide banen weer goed vastdrukken in de lijm.

Inwendige hoeken

- De baan doorsnijden en wel zodanig dat het vliesbehang enkele millimeters door de hoek valt. De volgende baan iets laten overlappen en in het lood zetten.

Noot

- Indien het vliesbehang een patroon heeft, kan dit consequenties hebben voor het patroon bij uit- en inwendige hoeken.